

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0160

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ(2024)FZ01-05871Z



产品名称
Product

夏季套装

受检单位
Organization to be
Inspected

—

生产单位
Manufacturer

南京金之洋服饰有限公司

委托单位
Consignor

南京市东山小学

检验检测类别
Classification of Test

委托检验



南京市产品质量监督检验院
南京市质量发展与先进技术应用研究院
江苏省户外运动用品及场所设施质量检验检测中心

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ(2024)FZ01-05871Z

共9页第1页 Page No:9-1

样品名称 Sample Name	夏季套装				
规格型号 Specifications	上衣: 130/60, 下衣: 130/56	商 标 Trademark	——		
生产日期/批号 Producing Date/Batch No.	——\——	样品等级 Grade	B类		
抽样地点 Sampling Location	——	样品来源\状态 Sample Source\Condition	送样\符合检验要求		
委托单位\地址\电话 Applicant Unit\Add\Tel.	南京市东山小学\——\——				
受检单位\地址\电话 Unit being tested\Add\Tel.	——\——\——				
生产单位\地址\电话 Manufacturer\Add\Tel.	南京金之洋服饰有限公司\南京市江宁区禄口镇神舟路27号\——				
任务来源 Task Source	委托				
抽样日期 Sampling Date	——	抽样人员 Sampling Staff	——	抽样基数 Sampling Amount	——
样品数量 Sample Quantity	1套 其中备样量: ——	检查封样人员 Checking and Sealing Staff	——	样品到达日期 Samples Arrival Date	2024-08-28
抽样单\委托书编号 Sampling Document\Applicant No.	2452802	封样状态 Sealing State	——	检验检测日期 Test Date	2024-08-28~2024-08-30
检验检测和判定依据 Testing/Inspection Reference/Judgment Basis	GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》				
检验检测结论 Test Conclusion	样品经检验, 所检项目符合GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》标准规定的B类产品和GB/T 31888-2015 《中小学生校服》标准规定的要求。本检验检测报告仅对来样负责。				
备 注 Remarks	检验检测地点: 江苏省南京市玄武区红山路168号。				

编制:
Composed By

黄亚东

审核:
Checked By

关晓培

批准:
Approved By签发日期:
Signature Date

2024-08-31

(检验检测专用章)
Stamp of Inspection and Testing

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2024) FZ01-05871Z

共9页第2页 Page No:9-2

序号	检验检测项目	技术要求	单位	检验检测结果	单项评价
1	绳带要求 (婴幼儿及7岁以下儿童服装)	头部和颈部不应有任何绳带	—	符合要求	合格
		肩带应是固定的、连续且无自由端的。肩带上的装饰性绳带不应有长度超过75mm的自由端或周长超过75mm的绳圈		不适用	
		固着在腰部的绳带,从固着点伸出的长度不应超过360mm,且不应超出服装底边		不适用	
		短袖袖子平摊至最大尺寸时,袖口处绳带的伸出长度不应超过75mm		不适用	
		除腰带外,背部不应有绳带伸出或系着		符合要求	
		长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内		不适用	
		长至臀围线以下的服装,底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装,底边处的绳带应该完全置于服装内		不适用	
		除了第1项~第7项以外,服装平摊至最大尺寸时,伸出的绳带长度不应超过140mm		不适用	
		绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物		不适用	
		两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm;平贴在服装上的绳圈(例如:串带)其两固定端的长度不应超过75mm		不适用	

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2024) FZ01-05871Z

共9页第3页 Page No:9-3

序号	检验检测项目		技术要求 (B类)	单位	检验检测结果 (上衣面料)	单项评价
2	纤维含量		上衣: 棉 64±5 聚酯纤维 36±5 下裙: 面料 聚酯纤维 65.1±5 再生纤维素纤维 32.2±5 氨纶 2.7±3 (>0) 里料 棉 100	%	上衣: 棉 64 聚酯纤维 36 下裙: 面料 聚酯纤维 65.2 再生纤维素纤维 33.0 氨纶 1.8 里料 棉 100	合格
3	甲醛含量		≤75	mg/kg	未检出 (检出限: 20)	合格
4	pH 值		4.0~8.5	——	5.6	合格
5	起球		≥3-4	级	4	合格
6	接缝强力	面料	≥140	N	后袖窿缝 280	合格
7	耐皂洗色牢度	变色	≥3-4	级	4-5	合格
		沾色 (棉)	≥3-4		4-5	
		沾色 (聚酯)	≥3-4		4-5	
8	耐水色牢度	变色	≥3-4	级	4-5	合格
		沾色 (棉)	≥3-4		4-5	
		沾色 (聚酯)	≥3-4		4-5	
9	耐酸汗渍色牢度	变色	≥3-4	级	4-5	合格
		沾色 (棉)	≥3-4		4-5	
		沾色 (聚酯)	≥3-4		4-5	
10	耐碱汗渍色牢度	变色	≥3-4	级	4-5	合格
		沾色 (棉)	≥3-4		4-5	
		沾色 (聚酯)	≥3-4		4-5	
11	耐摩擦色牢度	干摩	≥3-4	级	4-5	合格
		湿摩	≥3		4-5	
12	耐光色牢度		≥4	级	符合 4	合格
13	耐光、汗复合色牢度		≥3-4	级	酸 4-5 碱 4-5	合格

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2024) FZ01-05871Z

共9页第4页 Page No:9-4

序号	检验检测项目		技术要求 (B类)	单位	检验检测结果 (下裙面料)	单项评价
14	甲醛含量		≤75	mg/kg	未检出 (检出限: 20)	合格
15	pH 值		4.0~8.5	——	6.5	合格
16	起球		≥3-4	级	4	合格
17	耐皂洗色牢度	变色	≥3-4	级	4-5	合格
		沾色 (聚酯)	≥3-4		4-5	
		沾色 (粘纤)	≥3-4		4-5	
18	耐水色牢度	变色	≥3-4	级	4-5	合格
		沾色 (聚酯)	≥3-4		4	
		沾色 (粘纤)	≥3-4		4-5	
19	耐酸汗渍色牢度	变色	≥3-4	级	4-5	合格
		沾色 (聚酯)	≥3-4		4	
		沾色 (粘纤)	≥3-4		4	
20	耐碱汗渍色牢度	变色	≥3-4	级	4-5	合格
		沾色 (聚酯)	≥3-4		4-5	
		沾色 (粘纤)	≥3-4		4-5	
21	耐摩擦色牢度	干摩	≥3-4	级	4-5	合格
		湿摩	≥3		3-4	
22	耐光色牢度		≥4	级	符合 4	合格
23	耐光、汗复合色牢度		≥3-4	级	酸 4-5 碱 4-5	合格

检验检测报告
Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2024) FZ01-05871Z

共9页第5页 Page No:9-5

序号	检验检测项目	技术要求 (B类)	单位	检验检测结果 (下裙里料)	单项 评价
24	pH 值	4.0~8.5	—	5.1	合格

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2024) FZ01-05871Z

共9页第6页 Page No:9-6

序号	检验检测项目		技 术 要 求	单位	检验检测结果 (上衣面料)	单项 评价
25	可分 解致 癌芳 香胺 染料	4-氨基联苯	≤20	mg/kg	未检出	合格
		联苯胺	≤20		未检出	
		4-氯邻甲苯胺	≤20		未检出	
		2-萘胺	≤20		未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	≤20		未检出	
		对氯苯胺	≤20		未检出	
		2, 4-二氨基苯甲醚	≤20		未检出	
		4, 4′ -二氨基二苯甲烷	≤20		未检出	
		3, 3′ -二氯联苯胺	≤20		未检出	
		3, 3′ -二甲氧基联苯胺	≤20		未检出	
		3, 3′ -二甲基联苯胺	≤20		未检出	
		3, 3′ -二甲基-4, 4′ -二氨基二苯甲烷	≤20		未检出	
		2-甲氧基-7-甲基苯胺	≤20		未检出	
		4, 4′ -亚甲基-二-(2-氯苯胺)	≤20		未检出	
		4, 4′ -二氨基二苯醚	≤20		未检出	
		4, 4′ -二氨基二苯硫醚	≤20		未检出	
		邻甲苯胺	≤20		未检出	
		2, 4-二氨基甲苯	≤20		未检出	
		2, 4, 7-三甲基苯胺	≤20		未检出	
		邻氨基苯甲醚	≤20		未检出	
		2, 4-二甲基苯胺	≤20		未检出	
		2, 6-二甲基苯胺	≤20		未检出	
7-硝基-邻甲苯胺	≤20	未检出				
4-氨基偶氮苯	≤20	未检出				
可分解致癌芳香胺染料检出限均为 5 mg/kg						

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号: NZJ (2024) FZ01-05871Z

共9页第7页 Page No:9-7


序号	检验检测项目		技 术 要 求	单位	检验检测结果 （下裙面料）	单项 评价
26	可分 解致 癌芳 香胺 染料	4-氨基联苯	≤20	mg/kg	未检出	合格
		联苯胺	≤20		未检出	
		4-氯邻甲苯胺	≤20		未检出	
		2-萘胺	≤20		未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	≤20		未检出	
		对氯苯胺	≤20		未检出	
		2，4-二氨基苯甲醚	≤20		未检出	
		4，4′ -二氨基二苯甲烷	≤20		未检出	
		3，3′ -二氯联苯胺	≤20		未检出	
		3，3′ -二甲氧基联苯胺	≤20		未检出	
		3，3′ -二甲基联苯胺	≤20		未检出	
		3，3′ -二甲基-4，4′ -二氨基 二苯甲烷	≤20		未检出	
		2-甲氧基-7-甲基苯胺	≤20		未检出	
		4，4′ -亚甲基-二-（2-氯苯胺）	≤20		未检出	
		4，4′ -二氨基二苯醚	≤20		未检出	
		4，4′ -二氨基二苯硫醚	≤20		未检出	
		邻甲苯胺	≤20		未检出	
		2，4-二氨基甲苯	≤20		未检出	
		2，4，7-三甲基苯胺	≤20		未检出	
		邻氨基苯甲醚	≤20		未检出	
		2，4-二甲基苯胺	≤20		未检出	
		2，6-二甲基苯胺	≤20		未检出	
		7-硝基-邻甲苯胺	≤20		未检出	
		4-氨基偶氮苯	≤20		未检出	
可分解致癌芳香胺染料检出限均为 5 mg/kg						
备注： ——						

检验检测报告

Inspection and Testing Report

报告编号.: NZJ(2024)FZ01-05871Z

共9页第8页 Page No:9-8



检 验 检 测 报 告

Inspection and Testing Report

报告编号.: NZJ(2024)FZ01-05871Z

共9页第9页 Page No:9-9



以下空白

简介

品质试金石·科技创价值

南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）（英文缩写：NQI）成立于1983年，隶属于南京市市场监督管理局，是依法设立的第三方政府实验室。下设5个国家中心和3个省中心，分别是：

南京市产品质量监督检验院（南京市质量发展与先进技术应用研究院）

总部地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街3号

邮编(P.C)：210019

客服电话：400-863-6677

国家金银制品质量检验检测中心(南京)

地址1(Add)：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街3号

邮编(P.C)：210019

电话(Tel)：025-85416425

地址2(Add)：广东省深圳市罗湖区水贝一路金展珠宝广场19F

邮编(P.C)：518020

电话(Tel)：0755-25624467

地址3(Add)：广东省深圳市龙岗区布澜路31号李朗珠宝产业园A4栋14楼

邮编(P.C)：518112

电话(Tel)：0755-28468081

地址4(Add)：浙江省诸暨市山下湖镇华东国际珠宝城一期市场

D1406、D1407、D1408号

邮编(P.C)：311800

电话(Tel)：0575-87097909

地址5(Add)：江苏省南京市玄武区碑亭巷51-1号

邮编(P.C)：210018

电话(Tel)：025-86670096

国家加工食品及食品添加剂质量检验检测中心(南京)

地址1(Add)：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街3号

邮编(P.C)：210019

电话(Tel)：025-86673779

地址2(Add)：江苏省南京市栖霞区恒广路1号

邮编(P.C)：210046

电话(Tel)：025-86674170

国家建材产品质量检验检测中心(南京)

地址(Add)：江苏省南京市江宁区诚信大道1828号

邮编(P.C)：211102

电话(Tel)：025-87120110

国家软件产品质量检验检测中心（江苏）

地址1(Add)：江苏省南京市雨花台区宁双路28号

邮编(P.C)：210012

电话(Tel)：025-52366811

国家智能电网应用产品质量检验检测中心（江苏）

地址(Add)：江苏省南京市江宁区水阁路8号

邮编(P.C)：211106

电话(Tel)：025-84983013

江苏省绿色可降解材料质量检验检测中心

地址(Add)：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街3号

邮编(P.C)：210019

电话(Tel)：025-86673778

江苏省户外运动用品及场所设施质量监督检验中心

地址(Add)：江苏省南京市玄武区红山路168号

邮编(P.C)：210028

电话(Tel)：025-52366666

江苏省健康相关产品质量监督检验中心

地址(Add)：江苏省南京市六合区天圣路150号

邮编(P.C)：210048

电话(Tel)：025-57098118

南京市粮油质量检测所

地址(Add)：江苏省南京市栖霞区恒广路1号

邮编(P.C)：210046

电话(Tel)：025-86674170