



中国认可
国际互认
检测

TESTING

CNAS L0450 221011110052



江苏经检

国家服饰及布艺产品质量检验检测中心（江苏）

江苏省纺织产品质量监督检验研究院

检验检测报告



JST-BW202403467



校验地址: www.jst-gov.com

校验码: 7c89

共 9 页 第 1 页

委托方	南京金之洋服饰有限公司				
地址	南京市江宁区将军大道40号301室			联系信息	—
客户提供信息	样品名称:	运动上衣			
	商标:	—			
	型号规格:	—			
	样品数量:	2件+1米			
	样品描述:	—			
	样品等级/安全类别:	—/B类		功能等级:	—
	批号款号货号:	—			
	色号:	—			
	生产单位	南京金之洋服饰有限公司			
	地址	南京市江宁区将军大道40号301室			
检验类别	委托送样	到样日期	2024-09-06	样品状态	符合检验要求
检验日期	2024-09-06~2024-09-10			签发日期	2024年09月10日
判定依据	GB 31701—2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T 31888—2015《中小学生校服》				
检验结论	样品经检验, 所检项目符合GB 31701—2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类、GB/T 31888—2015《中小学生校服》标准。				
备注	—				

批准:

黄松

编制:

陈海燕

1、报告无“检验检测专用章”、或无批准人签字、或经涂改、或不完整无效。

2、委托送样检验结果仅适用于客户提供的样品, 不承担检测样品之外的货物及由此产生的间接和衍生等其他连带责任。邮编:210007

3、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效; 未经本院同意不得复制(全文复制除外)报告。

4、如对本报告有异议, 应于收到报告之日起15日内提出, 逾期不再受理。

地址:南京市光华东街3号

电话/传真:025-85770158/85770018

网址:<http://www.jst-gov.com>



210011349125

中国认可
国际互认
检测

TESTING

CNAS L0450 Z2101111005Z



江苏经热

检测结果



JST-BW202403467

共 9 页 第 2 页

序号	检验项目	判定依据	单项判定
1	甲醛含量(绿色)	GB 31701—2015	合格
2	pH值(绿色)	GB 31701—2015	合格
3	可分解致癌芳香胺染料(绿色)	GB 31701—2015	合格
4	纤维含量(公定)(绿色)	GB/T 31888—2015	合格
5	耐水色牢度(绿色)	GB/T 31888—2015	合格
6	耐酸汗渍色牢度(绿色)	GB/T 31888—2015	合格
7	耐碱汗渍色牢度(绿色)	GB/T 31888—2015	合格
8	耐干摩擦色牢度(绿色)	GB/T 31888—2015	合格
9	耐湿摩擦色牢度(绿色)	GB/T 31888—2015	合格
10	耐皂洗色牢度(绿色)	GB/T 31888—2015	合格
11	耐光色牢度(绿色)	GB/T 31888—2015	合格
12	起球(绿色)	GB/T 31888—2015	合格
13	甲醛含量(灰色)	GB 31701—2015	合格
14	pH值(灰色)	GB 31701—2015	合格
15	可分解致癌芳香胺染料(灰色)	GB 31701—2015	合格
16	纤维含量(公定)(灰色)	GB/T 31888—2015	合格
17	耐水色牢度(灰色)	GB/T 31888—2015	合格
18	耐酸汗渍色牢度(灰色)	GB/T 31888—2015	合格
19	耐碱汗渍色牢度(灰色)	GB/T 31888—2015	合格
20	耐干摩擦色牢度(灰色)	GB/T 31888—2015	合格
21	耐湿摩擦色牢度(灰色)	GB/T 31888—2015	合格
22	耐皂洗色牢度(灰色)	GB/T 31888—2015	合格
23	耐光色牢度(灰色)	GB/T 31888—2015	合格

江苏省纺织



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450 221011110652



检测结果



JST-BW202403467

共 9 页 第 3 页

序号	检验项目	判定依据	单项判定
24	起球(灰色)	GB/T 31888—2015	合格
25	接缝强力	GB/T 31888—2015	合格

江苏经检



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450 221011110652



江苏扬桂

检测结果



JST-BW202403467

共 9 页 第 4 页

序号	检验项目	检测方法	标准值	实测值	单项判定
1	甲醛含量(绿色)(mg/kg)	GB/T 2912.1—2009	≤75	未检出	合格
2	pH值(绿色)	GB/T 7573—2009 0.1mol/L KCL溶液	4.0~8.5	5.9	合格
3	可分解致癌芳香胺染料(绿色)(mg/kg)	GB/T 17592—2011	4-氨基联苯(92-67-1)	≤20	未检出
			联苯胺(92-87-5)	≤20	未检出
			4-氯邻甲苯胺(95-69-2)	≤20	未检出
			2-萘胺(91-59-8)	≤20	未检出
			邻氨基偶氮甲苯(97-56-3)	≤20	未检出
			5-硝基-邻甲苯胺(99-55-8)	≤20	未检出
			对氯苯胺(106-47-8)	≤20	未检出
			2,4-二氨基苯甲醚(615-05-4)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯甲烷(101-77-9)	≤20	未检出
			3,3'-二氯联苯胺(91-94-1)	≤20	未检出
			3,3'-二甲氧基联苯胺(119-90-4)	≤20	未检出
			3,3'-二甲基联苯胺(119-93-7)	≤20	未检出
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷(838-88-0)	≤20	未检出
			2-甲氧基-5-甲基苯胺(120-71-8)	≤20	未检出
			4,4'-亚甲基二-(2-氯苯胺)(101-14-4)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯醚(101-80-4)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯硫醚(139-65-1)	≤20	未检出
			邻甲苯胺(95-53-4)	≤20	未检出
			2,4-二氨基甲苯(95-80-7)	≤20	未检出

100%
合格



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0430



221011110652



江苏纺织


检测结果



JST-BW202403467

共 9 页 第 5 页

序号	检验项目		检测方法	标准值	实测值	单项判定
3	可分解致癌芳香胺染料(绿色)(mg/kg)	2,4,5-三甲基苯胺(137-17-7)	GB/T 17592—2011	≤ 20	未检出	合格
		邻氨基苯甲醚(90-04-0)		≤ 20	未检出	
		4-氨基偶氮苯(60-09-3)		≤ 20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺(95-68-1)		≤ 20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺(87-62-7)		≤ 20	未检出	
4	纤维含量(公定)(绿色)(%)		FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T2910.11—2009	棉 80 ± 5 聚酯纤维 20 ± 5	棉78.2 聚酯纤维21.8	合格
5	耐水色牢度(绿色)(级)	原样变色	GB/T 5713—2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
6	耐酸汗渍色牢度(绿色)(级)	原样变色	GB/T 3922—2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
7	耐碱汗渍色牢度(绿色)(级)	原样变色	GB/T 3922—2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
8	耐干摩擦色牢度(绿色)(级)		GB/T 3920—2008	$\geq 3-4$	4	合格
9	耐湿摩擦色牢度(绿色)(级)		GB/T 3920—2008	≥ 3	4	合格
10	耐皂洗色牢度(绿色)(级)	原样变色	GB/T 3921—2008 A(1)	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
11	耐光色牢度(绿色)(级)		GB/T 8427—2008 方法3	≥ 4	符合4	合格



CNAS L0450 221011110652



仁壽坊

JST-BW202403467

共 9 页 第 6 页

序号	检验项目		检测方法	标准值	实测值	单项判定
12	起球(绿色)(级)		GB/T4802.1—2008 (压重780cN, 起毛0次, 起球600次)	≥3-4	3-4	合格
13	甲醛含量(灰色)(mg/kg)		GB/T 2912.1—2009	≤75	未检出	合格
14	pH值(灰色)		GB/T 7573—2009 0.1mol/L KCL溶液	4.0~8.5	5.7	合格
15	可分解致癌芳香胺染料(灰色)(mg/kg)	4-氨基联苯(92-67-1)	GB/T 17592—2011	≤20	未检出	合格
		联苯胺(92-87-5)		≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺(95-69-2)		≤20	未检出	
		2-萘胺(91-59-8)		≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯(97-56-3)		≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺(99-55-8)		≤20	未检出	
		对氯苯胺(106-47-8)		≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚(615-05-4)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷(101-77-9)		≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺(91-94-1)		≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺(119-90-4)		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺(119-93-7)		≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷(838-88-0)		≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺(120-71-8)		≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)(101-14-4)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚(101-80-4)		≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚(139-65-1)		≤20	未检出	



210011349125

中国认可
国际互认
检测
TESTING

CNAS L0430 221011110652



江苏纺检

检测结果



JST-BW202403467

共 9 页 第 7 页

序号	检验项目		检测方法	标准值	实测值	单项判定
15	可分解致癌芳香胺染料(灰色)(mg/kg)	邻甲苯胺(95-53-4)	GB/T 17592—2011	≤ 20	未检出	合格
		2,4-二氨基甲苯(95-80-7)		≤ 20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺(137-17-7)		≤ 20	未检出	
		邻氨基苯甲醚(90-04-0)		≤ 20	未检出	
		4-氨基偶氮苯(60-09-3)		≤ 20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺(95-68-1)		≤ 20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺(87-62-7)		≤ 20	未检出	
16	纤维含量(公定)(灰色)(%)		FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 GB/T2910.2—2009	棉75±5 聚酯纤维21.5±5 氨纶3.5±3	棉76.4 聚酯纤维20.7 氨纶2.9	合格
17	耐水色牢度(灰色)(级)	原样变色	GB/T 5713—2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
18	耐酸汗渍色牢度(灰色)(级)	原样变色	GB/T 3922—2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
19	耐碱汗渍色牢度(灰色)(级)	原样变色	GB/T 3922—2013	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	
		沾色[聚酯]		$\geq 3-4$	4	
20	耐干摩擦色牢度(灰色)(级)		GB/T 3920—2008	$\geq 3-4$	4	合格
21	耐湿摩擦色牢度(灰色)(级)		GB/T 3920—2008	≥ 3	4	合格
22	耐皂洗色牢度(灰色)(级)	原样变色	GB/T 3921—2008 A (1)	$\geq 3-4$	4	合格
		沾色[棉]		$\geq 3-4$	4	



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0450



检测结果



JST-BW202403467

共 9 页 第 8 页

序号	检验项目		检测方法	标准值	实测值	单项判定
22	耐皂洗色牢度 (灰色)(级)	沾色[聚酯]	GB/T 3921—2008 A (1)	≥3-4	4	合格
23	耐光色牢度(灰色)(级)		GB/T 8427—2008 方 法3	≥4	符合4	合格
24	起球(灰色)(级)		GB/T4802.1—2008 (压重780cN, 起毛0 次, 起球600次)	≥3-4	3-4	合格
25	接缝强力(N)	后袖窿缝	GB/T13773.1—2008 GB/T8629— 2001(5A/A)	≥140	250	合格
备注	“未检出”指检测结果小于检出限, 甲醛(分光光度法)检出限为20mg/kg, 可分解致癌芳香胺染料检出限为5mg/kg。					

以下空白

江苏纺织